

Artikelnummer	10155752 (EBH8Z3FE)	Overfladestruktur	børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	tosidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Espresso	ntal brædder med delt slidlag	3	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Gylde gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	13 mm Planke 13mm Planke 138	Stil	Rustic	PCP indhold	NPD
Format	Planke 13mm Planke 138	m² pr. karton	3,04	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	13 x 138 x 2200 mm	Antal brædder pr. karton	10	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	2,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	21,9	Varmeledningsevne W/(m²K)	0,127
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	127,68	Termisk modstandsværdi (m²K)/W	0,103
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	42	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særdeles passende	Vægt pr. palle (kg)	919,8	Skridsikkerhed	USRV 91
Overfladebehandling	Live Pure lak	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580222675
Farve		FSC claim	controlled sources	DB nr.	2346036



CE
06
Boen AS
Toddasveien 409-408, 4638 Trest, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-16 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use.
DOP 4638-16 0766
Dfl-s1, E1, density = 500kg/m³ thermal conductivity = 0,14 W/mK

Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.