

Gaminio kodas	10155752 (EBH8Z3FE)	Paviršius	šukuotas	Drėgmės kiekis	5-9%
Mediena	Ažuolas	Nuožulna	su nuožulna (2V)	Tankis	>= 500kg/m³
Rūšiavimas	Espresso	Jungtų paviršių kiekis (pak.)	3	Atsparumo ugniai klasė	Dfl-s1
Gaminio tipas	3-sluoksnis parketas	Išvaizda	Auksinio atspalvio grindys	Formaldehido kiekis	E1
Formatas	13mm Lenta 138	m² kiekis pak.	3,04	PCP kiekis	NPD
Išmatavimai	13 x 138 x 2200 mm	Lentų kiekis pak.	10	Kietumas pagal Brinell (N/mm²)	38
Virš. sluoksnio storis	2,5 mm	Pakuotės svoris (kg)	21,9	Atsparumas lūžiams	Nėra duomenų
Vid./ apat. sluoksniai	Eglė / Eglė	m² kiekis paletėje	127,68	Šiluminis laidumas W/(m²K)	0,127
Sujungimas	5G Click	Pakuočių sk. paletėje	42	Šiluminė varža (m²K)/W	0,103
Grindinis šildymas	labai tinka	Paletės svoris (kg)	919,8	Vartojimo klasė	Class 1
Paviršiaus padengimas	Live Pure lakas	EN Norma	EN 13489	Slidumo klasė	USRV 91
Spalva		FSC klasė	patikrinti tiekėjai	EAN kodas	7035580222675



www.blauer-engel.de/uz176

CE
Boen AS
Tordstovveien 426-428, 4658 Tved, Norway
Parquet flooring according to EN 13489, 2017-10 and EN 14342:2013, 9,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use.
DOP 4658, NB 0766
DE-1: EI density = 500kg/m³ Thermal conductivity = 0,14 W/mK

Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos pavyzdys niekada absoliučiai teisingai neatspindės kaip grindys atrodys jas suklojus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės. Skilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.