


Eik Espresso Live Pure

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10155752 (EBH8Z3FE)	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Espresso	Antall bord med delt toppsjikt	3	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Gylde gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	13 mm Plank 13mm Plank 138	Stil	Rustic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	13mm Plank 138	m² per pakke	3,04	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	13 x 138 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	10	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	2,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	21,9	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,127
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	127,68	Varme motstand (m²K)/W	0,103
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	42	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	919,8	Slipe motstand	USRV 91
Overflatebehandling	Live Pure lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	60084639
Farge		FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580222675



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.