

Ek Espressoivo Live Pure

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10155752 (EBH8Z3FE)	Fasning	2-sidig fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Ytstruktur	borstad	Densitet	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Espressoivo	Antal slitsade toppskikt	3	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skiktis trägolv	Utseende	Gyllene golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Format	13mm Plank 138	m² per paket	3,04	PCP innehåll	NPD
Dimensioner	13 x 138 x 2200 mm	Brädor per paket	10	Brinell tal (N/mm²)	38
Slitskiktis tjocklek	2,5 mm	Vikt per paket (kg)	21,9	Brytpunkt	NPD
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	127,68	Värmeledningsförmåga W/(m²K)	0,127
Sammansättning	5G Click	Paketer per pall	42	Värmebeständighet (m²K)/W	0,103
Golvvärme	mycket lämpligt	Vikt per pall (kg)	919,8	Prestanda klassificering	Class 1
Behandling	Live Pure lack	EN Norm	EN 13489	Anti-glid prestanda	USRV 91
Färg		FSC claim	controlled sources	GTIN kod	7035580222675



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.