



## Eik Honey Vivo

### Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

|                            |                      |                                       |                    |                                           |               |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Artikkelnummer</b>      | 10156625             | <b>Overflatestruktur</b>              | dypt børstet       | <b>Fuktighetsinnhold</b>                  | 5-9%          |
| <b>Tresort</b>             | Eik                  | <b>Fas</b>                            | 2-sidig fas        | <b>Densitet kg/m³</b>                     | >= 500kg/m³   |
| <b>Sortering</b>           | Vivo                 | <b>Antall bord med delt toppsjikt</b> | 1                  | <b>Brannklasse (Flytende)</b>             | Dfl-s1        |
| <b>Produkttype</b>         | 3-lags parkett       | <b>Utseende</b>                       | medium             | <b>Brannklasse (Limt)</b>                 | Cfl-s1        |
| <b>Varegruppe</b>          | 13,2 x 181 x 2200 mm | <b>Stil</b>                           | Rustic, Classic    | <b>Innhold av formaldehyd</b>             | E1            |
| <b>Format</b>              | Plank 181            | <b>m² per pakke</b>                   | 3,19               | <b>Innhold av pentachlorophenol (PCP)</b> | NPD           |
| <b>Dimensjoner</b>         | 13,2 x 181 x 2200 mm | <b>Antall bord pr. pakke</b>          | 8                  | <b>Brinell verdi (N/mm²)</b>              | 38            |
| <b>Slitesjikt</b>          | 2,7 mm               | <b>Vekt pr. pakke (kg)</b>            | 23                 | <b>Bruddstyrke</b>                        | NPD           |
| <b>Kjernemateriale</b>     | Gran / Gran          | <b>m² pr. palle</b>                   | 127,6              | <b>Varme gjennomgang W/(m²K)</b>          | 0,127         |
| <b>Låsesystem</b>          | 5G® Click            | <b>Pakker pr. palle</b>               | 40                 | <b>Varme motstand (m²K)/W</b>             | 0,104         |
| <b>Gulvvarme</b>           | godt egnet           | <b>Vekt pr. palle (kg)</b>            | 920,0              | <b>Klassifisering bruksområde</b>         | Class 1       |
| <b>Overflatebehandling</b> | Live Natural         | <b>EN Norm</b>                        | EN 13489           | <b>Slipe motstand</b>                     | USRV 45       |
| <b>Farge</b>               | Honey                | <b>FSC claim</b>                      | controlled sources | <b>Nobb nummer</b>                        | 60090667      |
|                            |                      |                                       |                    | <b>GTIN</b>                               | 7035580224396 |



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.