



栎木 Vivo

产品详情/技术特性

| | | | | | |
|------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 产品代码 | 10156636 | 倒角 | 2V 倒角 | 水分含量 | 5-9% |
| 木材 | 栎木 | 表层开槽数 | 1 | 防火等级 | Dfl-s1 |
| 等级 | Vivo | 表面结构 | 拉丝 | 甲醛含量 | E1 |
| 产品类别 | 3层复合地板 | 每箱平方米 | 3,19 | 五氯苯酚含量 | NPD |
| 规格 | 13.2mm 普莱克 181 | 每箱板数 | 8 | 布氏值 | 38 |
| 尺寸 | 13.2 x 181 x 2200 mm | 每箱重量(公斤) | 23,5 | 收缩和膨胀 | |
| 表层厚度 | 2,7 mm | 每托盘平方米 | 127,6 | 断裂强度 | NPD |
| 芯材 | 云杉 / 云杉 | 每托盘箱子数量 | 40 | 导热系数(W/(m*K)) | 0,127 |
| 连接 | 5G 锁扣 | 每托盘重量(公斤) | 940 | 热阻(m ² *K)/W | 0,104 |
| 地暖系统 | 适用 | EN 规范 | EN 13489 | 防滑性能(CE) | USRV 45 |
| 表面处理 | 天然油面 | FSC 标准 | controlled sources | 防滑性能(DIN) | R10 |
| 外貌 | 金色地板 | 性能分类 | Class 1 | 诺布数 | 60090501 |
| 颜色 | | 密度 | >= 500kg/m ³ | EAN代码 | 7035580224440 |



木材是大自然的产物 - 每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得更暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。