



## Eg Andante Live Pure

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

|                            |                                    |                                      |                    |   |                         |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 10156716                           | <b>Overfladestruktur</b>             | børstet            | <b>Vandindhold</b>                                | 5-9%                    |
| <b>Træsart</b>             | Eg                                 | <b>Fas</b>                           | tosidig fas        | <b>Densitet kg/m<sup>3</sup></b>                  | >= 500kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Sortering</b>           | Andante                            | <b>ntal brædder med delt slidlag</b> | 1                  | <b>Brandbeskyttelsesklassificering</b>            | Dfl-s1                  |
| <b>Produkt type</b>        | 3-lags parket                      | <b>Udseende</b>                      | Gyldne gulve       | <b>Indhold af formaldehyd</b>                     | E1                      |
| <b>Varegruppe</b>          | 13,2 mm Planke<br>13,2mm Plank 181 | <b>Stil</b>                          | Nordic, Classic    | <b>PCP indhold</b>                                | NPD                     |
| <b>Format</b>              | 13,2mm Plank 181                   | <b>m<sup>2</sup> pr. karton</b>      | 3,19               | <b>Brinell værdi (N/mm<sup>2</sup>)</b>           | 38                      |
| <b>Dimensioner</b>         | 13,2 x 181 x 2200 mm               | <b>Antal brædder pr. karton</b>      | 8                  | <b>Brudstyrke</b>                                 | NPD                     |
| <b>Tykkelse slidlag</b>    | 2,7 mm                             | <b>Vægt pr. karton (kg)</b>          | 23,5               | <b>Varmeledningsevne W/(m*K)</b>                  | 0,127                   |
| <b>Kerne materiale</b>     | Gran / Gran                        | <b>m<sup>2</sup> pr. palle</b>       | 127,6              | <b>Termisk modstandsværdi (m<sup>2</sup>*K)/W</b> | 0,104                   |
| <b>Låsesystem</b>          | 5G Click                           | <b>Pakker pr. palle</b>              | 40                 | <b>Præstationsklassifikation</b>                  | Class 1                 |
| <b>Gulvvarme</b>           | særdeles passende                  | <b>Vægt pr. palle (kg)</b>           | 940                | <b>Skridsikkerhet</b>                             | USRV 91                 |
| <b>Overfladebehandling</b> | Live Pure lak                      | <b>EN Norm</b>                       | EN 13489           | <b>GTIN kode</b>                                  | 7035580224679           |
| <b>Farve</b>               |                                    | <b>FSC claim</b>                     | controlled sources | <b>DB nr.</b>                                     |                         |



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.