



## Dąb bielony Andante

Szczegóły produktu / Właściwości

Numer artykułu	10156721	Wykończenie warstwy wierzchniej	szcotkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	fazowana (2V)	Gęstość	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Klasa drewna	Andante	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	1	Trudnopalność	Dfl-s1
Ilość warst	3-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi jasne	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj podłogi	13,2mm Deska 1-lamelowa 181	Ilość m <sup>2</sup> w opakowaniu	3,19	Zawartość PCP	NPD
Wymiar deski	13.2 x 181 x 2200 mm	Ilość desek w opakowaniu	8	Twardość w skali Brinell'a (N/mm <sup>2</sup> )	38
Grubość warstwy wierzchniej	2,7 mm	Waga opakowania (kg)	23,5	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Warstwa środkowa	/	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	127,6	Przewodność cieplna W/(m*K)	0,127
Połączenie	5G Click	Ilość kartonów na palecie	40	Oporność cieplna (m <sup>2</sup> *K)/W	0,104
Ogrzewanie podłogowe	doskonale pasujące	Waga palety (kg)	940	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Wykończenie deski	Live Pure lakier bielony	EN Norm	EN 13489	Antypoślizgowość	USR9 V1
Kolor	bielony	FSC claim	kontrolowane pochodzenie	EAN Code	7035580224709



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.