

Eiche Pearl Animoso

Pearl

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10156777	Fase	gefast 2V	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	geschliffen	Brandverhalten	Dfl-s1
Sortierung	Animoso	Anzahl fallende Längen pro Paket	1	Formaldehydabgabe	E 1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	m² pro Karton	3,19	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Dielenformat	13,2mm Landhausdiele 181	Elemente pro Karton	8	Brinellhärte (N/mm²)	38
Abmessungen	13,2 x 181 x 2200 mm	Gewicht pro Karton (kg)	23,5	Bruchfestigkeit	NPD
Deckschicht-Stärke	2,7 mm	m² pro Palette	127,6	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,127
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	Kartons pro Palette	40	Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W	0,104
Verbindung	5G Click	Gewicht pro Palette (kg)	940	Rutschverhalten (CE)	USRV 59
Fußbodenheizung	gut geeignet	EN Norm	EN 13489	Rutschverhalten (DIN)	R10
Oberflächenbehandlung	Live Natural Öl	Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	EAN-Code	7035580224969
Farbe	Helle Holzböden	Beanspruchungsklasse	Klasse 1		



Dichte kg/m³





>= 500kg/m³







Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.



Produktname