



Chêne Vivo Live Pure

Détails du produit/Caractéristiques techniques

Numéro d'article	10157047	Chanfrein	chanfreiné - 4 côtés	Teneur en humidité	5-9%
Bois	Chêne	Nombre de parements aboutés	0	Classe de protection contre les incendies	Dfl-s1
Classement	Vivo	Structure de la surface	brossé	Teneur en formaldéhyde	E 1
Type de produit	parquet 3 couches	m² par colis	0,95	Teneur en PCP	NPD
Format	14mm Lame extra large bâtons rompus Click 138, lame B	Lames par colis	10	Valeur de dureté Brinell (N/mm²)	38
Dimensions	14 x 138 x 690 mm	Poids par colis (kg)	10,785	Rétrécissement et gonflement	
Épaisseur du parement	3,5 mm	m² par palette	46,55	Résistance à la rupture	NPD
Matériau du lattage médian	HDF / Sapin	Cartons par palette	49	Conductivité thermique W/(m*K)	0,143
Assemblage	5G Click	Poids par palette (kg)	528,465	Résistance thermique (m²*K)/W	0,098
Chauffage au sol	très approprié	EN Norm	EN 13489	Performance antidérapante (CE)	USRV 91
Finition	Finition Live Pure	FSC claim	origine contrôlée	Performance antidérapante (DIN)	R11
Aspect	Parquets dorés	Classe d'usage	Classe 1	Code EAN	7035580225270
Teinte		Densité	>= 500kg/m ³		



Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.