



Eik Crescendo 1

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| Artikkelnummer | 10157312 | Overflatestruktur | ikke børstet | Fuktighetsinnhold | 5-9% |
| Tresort | Eik | Fas | 2-sidig fas | Densitet kg/m³ | >= 500kg/m ³ |
| Sortering | Crescendo1 | Antall bord med delt toppsjikt | 2 | Brannklasse | Dfl-s1 |
| Produkttype | 3-lags parkett | Utseende | Gyldne gulv | Innhold av formaldehyd | E1 |
| Varegruppe | 13,2 mm Plank 13,2mm Plank 138 | Stil | | Innhold av pentachlorphenol (PCP) | NPD |
| Format | 13,2mm Plank 138 | m² per pakke | 3,04 | Brinell verdi (N/mm²) | 38 |
| Dimensjoner | 13,2 x 138 x 2200 mm | Antall bord pr. pakke | 10 | Bruddstyrke | NPD |
| Slitesjikt | 2,7 mm | Vekt pr. pakke (kg) | 23,5 | Varme gjennomgang W/(m²*K) | 0,127 |
| Kjernemateriale | Gran / Gran | m² pr. palle | 127,68 | Varme motstand (m²*K)/W | 0,104 |
| Låsesystem | 5G Click | Pakker pr. palle | 42 | Klassifisering bruksområde | Class 1 |
| Gulvvarme | godt egnet | Vekt pr. palle (kg) | 987 | Slipe motstand | USRV 33 |
| Overflatebehandling | Live Matt lakk | EN Norm | EN 13489 | Nobb nummer | 53111058 |
| Farge | | FSC claim | controlled sources | GTIN | 7035580225706 |



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.