Eiche Weiß Animoso

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10157415 /	**Fase**	gefast 2V	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	ungebürstet	**Brandverhalten**	Dfl-s1
Sortierung	Animoso	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	1	**Formaldehydabgabe**	E 1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**	3,19	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Dielenformat	13,2mm Landhausdiele 181	**Elemente pro Karton**	8	**Brinellhärte**	38
Abmessungen	13.2 x 181 x 2200 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	23,5	**Bruchfestigkeit**	NPD
Deckschicht-Stärke	2,7 mm	**m² pro Palette**	127,6	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,127
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	40	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,104
Verbindung	5G Click	**Gewicht pro Palette (kg)**	940	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 59
Fußbodenheizung	gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (DIN)**	R10
Oberflächenbehandlung	Live Natural Öl weiß	**Holzherkunft**	kontrollierte Herkunft	**EAN-Code**	7035580225980
Farbe	Helle Holzböden	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1		
Produktname	Weiß	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³		

floor score – CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD – www.realwood.eu

SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN – www.blauer-engel.de/uz176

CE

06

Boen AS

Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway

Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 9.5-23 mm total thickness, parquet for indoor use

DOP 4658; NB 0766

Dfl-s1, EL density >= 500kg/m³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.