Eik Transparent Lively

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10163056	**Overflatestruktur**	børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	2-sidig fas	**Densitet kg/m³**	>= 800kg/m³
Sortering	Lively	**Antall bord med delt toppsjikt**	0	**Brannklasse**	Dfl-s1
Produkttype	3-lags tregulv	**Utseende**	medium	**Innhold av formaldehyd**	E1
Varegruppe	9,6 x 209 x 2200 mm	**Stil**	Classic	**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Format	Bofelle® 209	**m² per pakke**	2,76	**Brinell verdi (N/mm²)**	45
Dimensjoner	9,6 x 209 x 2200 mm	**Antall bord pr. pakke**	6	**Bruddstyrke**	NPD
Slitesjikt	1,2 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	22,9	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,138
Kjernemateriale	HDF / Gran	**m² pr. palle**	138	**Varme motstand (m²*K)/W**	0,071
Låsesystem	5G® Dry Click	**Pakker pr. palle**	50	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Gulvvarme	velegnet	**Vekt pr. palle (kg)**	1145,0	**Slipe motstand**	USRV 81
Overflatebehandling	MattPro	**EN Norm**	EN 13489	**Nobb nummer**	60802829
Farge	Transparent	**FSC claim**	FSC® Mix 70%	**GTIN**	7035580230151

www.realwood.eu

www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness
parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1; El; density >= 500kg/m³
thermal conductivity >= 0,14 W/mK

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.