



## Eik Transparent Calm

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

<b>Artikkelnummer</b>	10163066	<b>Overflatestruktur</b>	dypt børstet	<b>Fuktighetsinnhold</b>	5-9%
<b>Tresort</b>	Eik	<b>Fas</b>	2-sidig fas	<b>Densitet kg/m<sup>3</sup></b>	>= 800kg/m <sup>3</sup>
<b>Sortering</b>	Calm	<b>Antall bord med delt toppsjikt</b>	0	<b>Brannklasse</b>	Cfl-s1
<b>Produkttype</b>	3-lags tregulv	<b>Utseende</b>	Brune gulv	<b>Innhold av formaldehyd</b>	E1
<b>Varegruppe</b>	9,6 mm Plank Bofelle® 181	<b>Stil</b>	Classic	<b>Innhold av pentachlorphenol (PCP)</b>	NPD
<b>Format</b>	Bofelle® 181	<b>m<sup>2</sup> per pakke</b>	2,39	<b>Brinell verdi (N/mm<sup>2</sup>)</b>	45
<b>Dimensjoner</b>	9,6 x 181 x 2200 mm	<b>Antall bord pr. pakke</b>	6	<b>Bruddstyrke</b>	NPD
<b>Slitesjikt</b>	1,2 mm	<b>Vekt pr. pakke (kg)</b>	20,3	<b>Varme gjennomgang W/(m<sup>2</sup>*K)</b>	0,138
<b>Kjernemateriale</b>	HDF / Gran	<b>m<sup>2</sup> pr. palle</b>	119,5	<b>Varme motstand (m<sup>2</sup>*K)/W</b>	0,071
<b>Låsesystem</b>	5G® Dry Click	<b>Pakker pr. palle</b>	50	<b>Klassifisering bruksområde</b>	Class 1
<b>Gulvvarme</b>	velegnet	<b>Vekt pr. palle (kg)</b>	1015	<b>Slipe motstand</b>	USRV 62
<b>Overflatebehandling</b>	OiledPro olje	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>Nobb nummer</b>	60802853
<b>Farge</b>	Transparent	<b>FSC claim</b>	FSC® Mix 70%	<b>GTIN</b>	7035580230212



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.