

Eiche Transparent Vivo

Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10163206	**Produktname**	Transparent	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	gebürstet	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortierung	Vivo	**Fase**	gefast 4V	**Brandverhalten**	Dfl-s1
Produkttyp	2-Schicht-Parkett	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	0	**Formaldehydabgabe**	E 1
Dielenformat	Fischgrät N/F	**Farbe**	Goldene Holzböden	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	<=5 ppm
Abmessungen	10.5 x 137 x 790 mm	**m² pro Karton**	3,25	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	**Elemente pro Karton**	30	**Bruchfestigkeit**	NPD
Mittellage/ Unterlage	/ Fichte / Tanne	**Gewicht pro Karton (kg)**	19	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,132
Verbindung	Nut/Feder	**m² pro Palette**	104	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,079
Fußbodenheizung	sehr gut geeignet	**Kartons pro Palette**	32	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1
Oberflächenbehandlung	Live Matt Lack	**Gewicht pro Palette (kg)**	608	**Rutschverhalten**	USRV 39
Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	**EN**	EN 13489	**EAN-Code**	7611661203193

REAL WOOD RW10-11
www.realwood.eu

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness;
parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1, El, density >= 500kg/m³
thermal conductivity >= 0.14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.