



Dąb Transparent Animoso

Szczegóły produktu / Właściwości

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|
| Numer artykułu | 10163208 | Wykończenie warstwy wierzchniej | szczołkowana | Wilgotność | 5-9% |
| Drewno | Dąb | Faza | fazowana (4V) | Gęstość | >= 500kg/m ³ |
| Klasa drewna | Animoso | Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią | 0 | Trudnopalność | Dfl-s1 |
| Ilość warst | 2-warstwowy | Wygląd deski | Podłogi w odcieniu złota | Zawartość formaldehydu | E1 |
| Rodzaj podłogi | Jodełka T/G | Ilość m² w opakowaniu | 3,25 | Zawartość PCP | <=5 ppm |
| Wymiar deski | 10,5 x 137 x 790 mm | Ilość desek w opakowaniu | 30 | Twardość w skali Brinell'a (N/mm²) | 38 |
| Grubość warstwy wierzchniej | 3,5 mm | Waga opakowania (kg) | 19 | Siła potrzebna do złamania deski | NPD |
| Warstwa środkowa | / Świerk | Ilość m² na paletcie | 104 | Przewodność cieplna W/(m*K) | 0,132 |
| Połączenie | Zamek pióro-wpust | Ilość kartonów na paletcie | 32 | Oporność cieplna (m²*K)/W | 0,079 |
| Ogrzewanie podłogowe | 100% pasujące | Waga palety (kg) | 608 | Klasyfikacja wydajności | Class 1 |
| Wykończenie deski | Live Natural olejowosk | EN Norm | EN 13489 | Antypoślizgowość | USRV 60 |
| Kolor | Transparent | FSC claim | kontrolowane pochodzenie | EAN Code | 7611661203216 |



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.