





Techninė charakteristika

Gaminio kodas	10163209	Paviršius	šukuotas	Drėgmės kiekis	5-9%
Mediena	ENTRY	Nuožulna	su nuožulna (4V)	Tankis	>= 500kg/m³
Rūšiavimas	Andante	Jungtų paviršių kiekis (pak.)	0	Atsparumo ugniai klasė	Dfl-s1
Gaminio tipas	2-sluoksnis parketas	Išvaizda	Šviesios grindys	Formaldehido kiekis	E1
Formatas	Eglutė T/G	m² kiekis pak.	3,25	PCP kiekis	<=5 ppm
Išmatavimai	10,5 x 137 x 790 mm	Lentų kiekis pak.	30	Kietumas pagal Brinell (N/mm²)	38
Virš. sluoksnio storis	3,5 mm	Pakuotės svoris (kg)	19	Atsparumas lūžiams	Nėra duomenų
Vid./ apat. sluoksniai	/ Eglė	m² kiekis paletėje	104	Šiluminis laidumas W/(m*K)	0,132
Sujungimas	Įlaidas/ išdroža	Pakuočių sk. paletėje	32	Šiluminė varža (m²*K)/W	0,079
Grindinis šildymas	idealiai tinka	Paletės svoris (kg)	608	Vartojimo klasė	Class 1
Paviršiaus padengimas	Live Matt Plus lakas	EN Norma	EN 13489	Slidumo klasė	USRV 57
Spalva	Pale White	FSC klasė	patikrinti tiekėjai	EAN kodas	7611661203223



Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos pavyzdys niekada absoliučiai teisingai neatspindės kaip grindys atrodys jas suklojus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės. Skilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.