

Chêne Blanc Andante

Détails du produit/Caractéristiques techniques

Numéro d'article	10163211	Chanfrein	chanfreiné - 4 côtés	Teneur en humidité	5-9%
Bois	Chêne	Nombre de parements aboutés	0	Classe de protection contre les incendies	Dfl-s1
Classement	Andante	Structure de la surface	brossé	Teneur en formaldéhyde	E 1
Type de produit	parquet 2 couches	m² par colis	3,25	Teneur en PCP	<=5 ppm
Format	Herringbone Light	Lames par colis	30	Valeur de dureté Brinell (N/mm²)	38
Dimensions	10.5 x 137 x 790 mm	Poids par colis (kg)	19	Rétrécissement et gonflement	
Épaisseur du parement	3,5 mm	m² par palette	104	Résistance à la rupture	NPD
Matériau du lattage médian	/ Sapin	Cartons par palette	32	Conductivité thermique W/(m*K)	0,132
Assemblage	Rainure/Languette	Poids par palette (kg)	608	Résistance thermique (m²*K)/W	0,079
Chauffage au sol	approprié à 100%	EN Norm	EN 13489	Performance antidérapante (CE)	USRV 60
Finition	Huilé Live Natural hvid	FSC claim	origine contrôlée	Performance antidérapante (DIN)	R10
Aspect	Parquets clairs	Classe d'usage	Classe 1	Code EAN	7611661203247
Teinte	Blanc	Densité	>= 500kg/m ³		



www.blauer-engel.de/tiz176



Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.