

Eik Authentic Rustic

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10165021	**Overflatestruktur**	børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	2-sidig fas	**Densitet kg/m³**	>= 800kg/m³
Sortering	Rustic	**Antall bord med delt toppsjikt**	0	**Brannklasse (Flytende)**	
Produkttype	3-lags tregulv	**Utseende**	lys	**Brannklasse (Limt)**	Cfl-s1
Varegruppe	9,6 x 209 x 2200 mm	**Stil**	Rustic	**Innhold av formaldehyd**	E1
Format	Bofelle® 209	**m² per pakke**	2,76	**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Dimensjoner	9,6 x 209 x 2200 mm	**Antall bord pr. pakke**	6	**Brinell verdi (N/mm²)**	45
Slitesjikt	1,2 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	22,9	**Bruddstyrke**	NPD
Kjernemateriale	HDF / Gran	**m² pr. palle**	138	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,138
Låsesystem	5G® Dry Click	**Pakker pr. palle**	50	**Varme motstand (m²*K)/W**	0,071
Gulvvarme	velegnet	**Vekt pr. palle (kg)**	1145,0	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Overflatebehandling	MattPro	**EN Norm**	EN 13489	**Slipe motstand**	USRV 81
Farge	Authentic	**FSC claim**	FSC® Mix 70%	**Nobb nummer**	60802835
				GTIN	7035580232223

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.