





Dąb bielony Andante

Szczegóły produktu / Właściwości

Numer artykułu	10036252 (EBGV36FD)	Wykończenie warstwy wierzchniej	szczołkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	fazowana (2V)	Gęstość	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Klasa drewna	Andante	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	1	Trudnopalność	Dfl-s1
Ilość warst	3-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi jasne	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj podłogi	14mm Deska 1-lamelowa Castle	Ilość m ² w opakowaniu	2,76	Zawartość PCP	NPD
Wymiar deski	14 x 209 x 2200 mm	Ilość desek w opakowaniu	6	Twardość w skali Brinell'a (N/mm ²)	38
Grubość warstwy wierzchniej	3,5 mm	Waga opakowania (kg)	21,5	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Warstwa środkowa	Świerk / Świerk	Ilość m ² na palecie	138	Przewodność cieplna W/(m*K)	0,129
Połączenie	5G Click	Ilość kartonów na palecie	50	Oporność cieplna (m ² *K)/W	0,109
Ogrzewanie podłogowe	doskonale pasujące	Waga palety (kg)	1075	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Wykończenie deski	Live Pure lakier bielony	EN Norm	EN 13489	Antypoślizgowość	USRV 91
Kolor	bielony	FSC claim	kontrolowane pochodzenie	EAN Code	7035580174073



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmieniać pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawiać małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.