



Eik Sand Traditional

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10036585 (XHCY4MFD)	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	4-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Traditional	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Grå gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	20 mm Plank 20mm Plank Chaletino	Stil	Urban, Classic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	20mm Plank Chaletino	m² per pakke	1,65	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	20 x 300 x 2750 mm	Antall bord pr. pakke	2	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	4,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	18,4	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,128
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	49,5	Varme motstand (m²K)/W	0,156
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle	30	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	552	Slipe motstand	USRV 59
Overflatebehandling	Live Natural olje	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	46189564
Farge	Sand	FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580137412



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.