



Ažuolas balintas Vivo

Techninė charakteristika

Gaminio kodas	10125647 (EIG8V2FD)	Paviršius	nešukuotas	Drėgmės kiekis	5-9%
Mediena	Ažuolas	Nuožulna	su nuožulna (2V)	Tankis	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Rūšiavimas	Vivo	Jungtų paviršių kiekis (pak.)	2	Atsparumo ugniai klasė	Cfl-s1
Gaminio tipas	3-sluoksnis parketas	Išvaizda	Šviesios grindys	Formaldehido kiekis	E1
Formatas	14mm Lenta 138	m² kiekis pak.	3,04	PCP kiekis	NPD
Išmatavimai	14 x 138 x 2200 mm	Lentų kiekis pak.	10	Kietumas pagal Brinell (N/mm²)	38
Virš. sluoksnio storis	3,5 mm	Pakuotės svoris (kg)	23,5	Atsparumas lūžiams	Nėra duomenų
Vid./ apat. sluoksniai	Eglė / Eglė	m² kiekis paletėje	127,68	Šiluminis laidumas W/(m²K)	0,129
Sujungimas	5G Click	Pakuočių sk. paletėje	42	Šiluminė varža (m²K)/W	0,109
Grindinis šildymas	labai tinka	Paletės svoris (kg)	987	Vartojimo klasė	Class 1
Paviršiaus padengimas	Live Matt lakas balinta	EN Norma	EN 13489	Slidumo klasė	USRV 33
Spalva	balintas	FSC klasė	patikrinti tiekėjai	EAN kodas	7035580209058



Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos pavyzdys niekada absoliučiai teisingai neatspindės kaip grindys atrodys jas suklojus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės. Skilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.