



Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10141605 (EBG82UMD)	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	4-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Adagio	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse	
Produkttype	3-lags parkett	Utseende		Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Plank Fiskeben Click	Stil		Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Format	14mm Plank Fiskeben Click 138, A-stav	m² per pakke	0,95	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	14 x 138 x 690 mm	Antall bord pr. pakke	10	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	11	Varme gjennomgang W/(m²*K)	0,143
Kjernemateriale	HDF / Gran	m² pr. pale	46,55	Varme motstand (m²*K)/W	0,098
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. pale	49	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. pale (kg)	539	Slipe motstand	
Overflatebehandling	ubehandlet	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	
Farge		FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580214779



www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Toddalstøven 420-426, 4650 Tved, Norway
Parquet flooring according to EN 13489:2017-10 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness, intended for indoor use.
DOP: 4658, H6 0765
DI: 0,143, EI: 0,098, S22: 3210, thermal conductivity => 0,14 W/mK

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.