

Codice articolo	10142440 (EB482UDD)	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 4 lati	Densità	>= 500kg/m ³
Scelta	Adagio	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto		Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	14 mm Plancia 14mm Plancia Chevron	Stile		Contenuto PCP	NPD
Formato	14mm Plancia Chevron, B-Plancia	m² per pacco	0,84	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	14 x 138 x 611 mm	Tavole per pacco	10	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	10	Conducibilità termica W/(m*K)	0,143
Controbilanciatura	HDF / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	41,16	Resistenza termica (m²*K)/W	0,098
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet	49	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	490	Caratteristiche antiscivolo	
Trattamento	Prelevigato	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580215240
Colore		FSC claim	origine controllata		



www.blauer-engel.de/liz176

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4458 Tved, Norway
Parquet flooring according to EN 15489: 2017-12 and EN 14342:2015 9,5-23 mm total thickness parquet for indoor use
DOP 4658, NBI 0766
Df = 0,143, EI density = 500kg/m ³ thermal conductivity = 0,143 W/mK

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure