Chêne Soft Brown Animoso Mix Détails du produit/Caractéristiques techniques

Numéro d'article	10157474	**Chanfrein**	chanfreiné - 2 côtés	**Teneur en humidité**	5-9%
Bois	Chêne	**Nombre de parements aboutés**	1	**Classement feu (Flottante)**	Dfl-s1
Classement	Animoso Mix	**Structure de la surface**	brossé en profondeur	**Classement feu (Collée)**	Cfl-s1
Type de produit	parquet 3 couches	**m² par colis**	3,19	**Teneur en formaldéhyde**	E 1
Format	Lame 181	**Lames par colis**	8	**Teneur en PCP**	NPD
Dimensions	13,2 x 181 x 2200 mm	**Poids par colis (kg)**	23	**Valeur de dureté Brinell (N/mm²)**	38
Épaisseur du parement	2,7 mm	**m² par palette**	127,6	**Résistance à la rupture**	NPD
Matériau du lattage médian	Fichte / Tanne / Sapin	**Cartons par palette**	40	**Conductivité thermique W/(m*K)**	0,13
Assemblage	5G® Click	**Poids par palette (kg)**	920,0	**Résistance thermique (m²*K)/W**	0,1
Chauffage au sol	très approprié	**EN Norm**	EN 13489	**Performance antidérapante (CE)**	USRV 57
Finition	Live Matt Plus	**FSC claim**	origine contrôlée	**Performance antidérapante (DIN)**	
Aspect	central	**Classe d'usage**	Classe 1	**Code EAN**	7035580226048
Teinte	Soft Brown	**Densité**	>= 500kg/m³		

Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.